

Primer für Flüssigabdichtung 1K

Produktbeschreibung:

Primer für Flüssigabdichtung 1K ist ein schnell trocknender, lösungsmittelhaltiger Primer für nichtsaugende Untergründe.

Produkteigenschaften:

- Bio-Ethanol
- regenfest* nach ca. 15 Minuten
- überarbeitbar* nach ca. 15 Minuten
- Farbton: farblos
- Verbrauch: ca. 0,10 ltr./m²

* Messungen bei +21 °C und einer relativen Luftfeuchte von 50 %. Durch Witterungseinflüsse wie Wind, Luftfeuchte und Temperatur werden die angegebenen Werte verändert.

Verarbeitung:

Der Untergrund muss sauber, trocken, griffig und tragfähig sein, genügend Dichtigkeit und Festigkeit aufweisen, frei von Zementschlämpen, Schalöl, Dichtungs- und Nachbehandlungsmitteln (Curings), Schmutz, Öl, Fett usw. sein.

Anwendung:

Primer für Flüssigabdichtung 1K gründlich schütteln. Mittels eines sauberen, fusselfreien Tuches in kreisenden Bewegungen und leichtem Druck den Untergrund reinigen. Die Grundierung muss ca. 5 mm über die geplante Abdichtung hinausgehen. Primer für Flüssigabdichtung 1K ist zeitnah, ohne zwischenzeitliche Verunreinigung und Verschmutzung der Fläche zu überarbeiten. Es ist nur so viel Fläche vorzubereiten, wie in einer Tagesleistung überarbeitet werden kann.

Geschieht dies nicht, muss der Primer für Flüssigabdichtung 1K durch abschleifen oder abwaschen mit einem leicht mit Verdünner angefeuchtetem Tuch entfernt werden. Auf keinem Fall darf der Primer für Flüssigabdichtung 1K ohne vorhergehende Reinigung noch einmal aufgebracht werden.

Temperaturen:

Primer für Flüssigabdichtung 1K ist bei Umgebungstemperatur von +5 °C bis +40 °C und bei Untergrundtemperatur von +5 °C bis +50 °C verarbeitbar. Die Bauteiltemperatur muss mindestens 3 °C über dem Taupunkt liegen.

Lagerung:

Originalgebinde bei +5 °C bis +30 °C trocken lagern. Direkte Sonnenbestrahlung der Gebinde sollte, auch auf der Baustelle, vermieden werden. Ab Produktion 12 Monate haltbar.

Und so erkennen Sie die Mindesthaltbarkeit.

Auf dem Etikett der Umverpackung ist eine Chargen-Nr. aufgeführt, die sich wie folgt zusammensetzt: die ersten 2 Ziffern bezeichnen das Abfülljahr, die nächsten 2 Ziffern bezeichnen die Kalenderwoche, die letzten 2 Ziffern geben die internen Folge Nummern an.

Allgemeine Hinweise:

Zeitangaben verkürzen sich bei höheren und verlängern sich bei niedrigen Umgebungs- und Untergrundtemperaturen, auch haben die verwendeten Verarbeitungswerkzeuge und Geräte sowie unterschiedlichen Baustellenbedingungen einen Einfluss auf die angegebenen Verbrauchswerte. Diese können sich somit verändern. Die ideale Verarbeitungstemperatur liegt bei +21 °C. Primer für Flüssigabdichtung 1K darf nicht mit systemfremden Stoffen gemischt und verarbeitet werden.